

Qualitätssicherung Glasgewebe Spezifikations-Nr.				
Texo 1100-1 P -12				
Artikel Texo 1100-1 P rohware				
Prüfmerkmale	Einheit	Spezifikationswert		Prüfmethode/Anmerkung
Rohgewicht Fertiggewicht	g/m <sup>2</sup> g/m <sup>2</sup>	1100	± 5,0 % ± 5,0 %	DIN EN 12127 DIN EN 12127
Breite	mm	1000	± 1,0 %	DIN EN 1773
Dicke	mm	1,55	± 5,0 %	DIN EN ISO 5084
Bindung		Panama		ISO 9354
Kettfadenzahl Kettgarnfeinheit Kettreibkraft	Fd./cm Tex N/cm	11,0 PT9-500 900	± 3,0 % ± 5,0 % ± 10,0 %	EN 1049-2 DIN 53830-3 EN ISO 13934-1
Schußfadenzahl Schußgarnfeinheit Schußreibkraft	Fd./cm Tex N/cm	6,0 PT9-820 800	± 3,0 % ± 5,0 % ± 10,0 %	EN 1049-2 DIN 53830-3 EN ISO 13934-1
Gewebebeschichtung Menge einseitig/beidseitig Einsatztemperatur	g/m <sup>2</sup> 1/2 °C			DIN EN 12127  500

Bemerkungen: Rohware.