

Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 15.03.2013

KLEBE- ABDECKBAND “4515”

(Articlenumbers: 45153, 45155, 45156, 45157, 45159)

Beschreibung:

Beschichtetes Papierabdeckband mit hervorragenden Klebeeigenschaften auf den meisten Oberflächen. Das Klebeband zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus und ist somit für alle Maler- und Lackiererarbeiten bestens geeignet. Das Klebeband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompartibel, lässt sich mit der Hand abreißen und ist rückstandslos wieder abziehbar.

Produktdaten:

Trägermaterial	Imprägniertes Medium Krepppapier	
Kleber	Natürlicher Kautschuk (lösemittelbasierend)	
Gesamtdicke	125my (±10%)	AFERA 5006
Gesamtgewicht	94 g/m2 (±10%)	ISO 536
Klebekraft auf Stahl	>2 N/cm	AFERA 5001
Zugfestigkeit	>27 N/cm	AFERA 5004
Bruchdehnung	>9%	AFERA 5004
Stahlkugelrolltest	<3 cm	PSTC 6
Temperaturbeständigkeit	+80°C	

Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe oder max. nach 24 Stunden) abgezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass Kleberrückstände entstehen. Es ist jedoch immer vor den tatsächlichen Arbeiten eine Probeklebung durchzuführen.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.